



1514

Josef Hebel GmbH & Co. KG
Riedbachstraße 9, 87700 Memmingen

Mischwerk Tautenhofen

10

14S0119

EN 13108-1:2006

Sorte

201

Für Asphalttragdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	5,6 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	95 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	86 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	74 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	64 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	39 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	29 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	13 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	9 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	7,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{\min}
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 5,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140 °C bis 180 °C
Hohlraumfüllungsgrad	13,4 %
Minimale statische Eindringtiefe	KLF
Maximale statische Eindringtiefe	KLF
Maximale Zunahme der statischen Eindringtiefe	KLF
Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
Wasserempfindlichkeit	KLF
Bindemittelablauf	KLF
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF
Brandverhalten	F_{IKLF}