



1514

**Josef Hebel GmbH & Co. KG**  
**Riedbachstraße 9, 87700 Memmingen**

**Mischwerk Tautenhofen**

**10**

14S0120

EN 13108-1:2006

**Sorte**

**202**

Für Asphalttragdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	5,3 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	96 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	83 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	72 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	63 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	36 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	26 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	13 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	10 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,1 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 5,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140 °C bis 180 °C
Hohlraumfüllungsgrad	12,7 %
Minimale statische Eindringtiefe	KLF
Maximale statische Eindringtiefe	KLF
Maximale Zunahme der statischen Eindringtiefe	KLF
Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
Wasserempfindlichkeit	KLF
Bindemittelablauf	KLF
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF
Brandverhalten	$F_{\text{IKLF}}$