



1514

Josef Hebel GmbH & Co. KG
Riedbachstraße 9, 87700 Memmingen

Mischwerk Tautenhofen

10

14S0144

EN 13108-5:2006

Sorte

504

Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	7,2 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 11,2 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	95 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	45 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	25 M.-%
Siebdurchgang bei 1 mm	20 M.-%
Siebdurchgang bei 0,25 mm	14 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	12 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	10,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 1,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 4,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	150°C bis 190°C
Hohlraumfüllungsgrad	16,5 %
Minimale statische Eindringtiefe	KLF
Maximale statische Eindringtiefe	KLF
Maximale Zunahme der statischen Eindringtiefe	KLF
Widerstand gegen bleibende Verformung	6,9 %
Wasserempfindlichkeit	KLF
Bindemittelablauf	0,2 %
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF
Brandverhalten	F_{IKLF}